

Technisches Datenblatt

GUTEX STANDARD-n



GUTEX Standard-n ist die im Nassverfahren hergestellte dünne Basisplatte in verschiedenen Stärken – ideal zum Ausgleich von Unebenheiten im Fußboden etc.

Inhaltsstoffe

- Unbehandeltes Tannen- und Fichtenholz
- 1,5 % Paraffin

Entsorgung

- Altholzkategorie: A2
- Abfallschlüsselnummern nach AVV
030105, 170201

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10:2021-11

- DEO-ds

Rohdichte ρ [kg/m ³]	~ 250
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/mK]	0,046
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ_B [W/mK]	0,048
Dampfdiffusion μ	5
Druckspannung/-festigkeit [kPa]	≥ 100
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m ²]	≤ 2
Strömungswiderstand [kPa s/m ²]	≥ 100
Spezifische Wärmekapazität [J/kgK]	2100
Maximale Einsatztemperatur [°C]	110
Brandverhalten Euroklasse nach DIN EN 13501-1	E
Produktnorm	DIN EN 13171
Plattenkennzeichnung	WF-EN 13171-T5-WS2,0- CS(10/Y)100-MU5-AF _r 100

Technisches Datenblatt

GUTEX STANDARD-n

Kantenausbildung	Stumpf				
	8	10	12	15	18
Dicke [mm]	8	10	12	15	18
Länge × Breite [mm × mm]	2500 × 1000	2500 × 1200			
m ² /Stück	2,50	3,00			
Gewicht pro Platte [kg]	5,00	7,50	9,00	11,25	13,50
Gewicht pro m ² [kg]	2,00	2,50	3,00	3,80	4,50
Stück/Palette	130	114	95	76	60
Quadratmeter pro Palette [m ²]	325,00	342,00	285,00	228,00	180,00
Gewicht pro Palette [kg]	700				
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand R _D [m ² K/W]	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35
Wärmedurchlasswiderstand R [m ² K/W]	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35
sd-Wert [m]	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09



Produktinformationen

GUTEX STANDARD-n

Anwendungsgebiete

- Wärme- und Schalldämmung bei Boden und Decke
- Dachausbau
- Ausbau von trockenen Kellerräumen
- Weiterverarbeitung in der Industrie, z. B. für Pin- und Stellwände, Türinlets, Verpackungsmaterial usw.
- Abdeckplatte für Schüttungen

Vorzüge

- Zusätzliche Wärmedämmung
- Hervorragende Wärmespeicherkapazität → sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- Gute Schalldämmung
- Feuchteregulierend
- Dampfdiffusionsoffen
- Nachhaltiger Rohstoff Holz → recyclefähig
- Hergestellt in Deutschland (Schwarzwald)
- Baubiologisch unbedenklich (natureplus® zertifiziert)

Verlegehinweise

- Platten trocken lagern und verarbeiten
- Beim Zuschneiden > 10 mm Dicke Handkreissäge mit Absaugung und < 10 mm Teppichmesser verwenden
- Bei mehreren Schichten stoßversetzt verlegen
- Gesetzliche Vorgaben zum Umgang mit Holzstaub sind zu beachten

Made in Germany.
Ökologische Holzfaserdämmung für Neubau und Sanierung

 DACH

 FASSADE

 AUSBAU

 **GUTEX**

GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co. KG
Gutenberg 5, 79761 Waldshut-Tiengen, Telefon +49 7741 6099-0, info@gutex.de, www.gutex.de



Stand 2024-05-28: Es gilt die aktuelle Auflage. Änderungen vorbehalten.